

**Sfide d'arte**  
Libera il tuo stile

Naturalezza essenziale  
Essential naturalness

# RICORDI

PIETRA FINE

**FASSA  
BORTOLO**

**Air**

AR01, AR02, AR03, AR04, AR05, AR06, AR07, AR08, AR09, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15.

**Industrial**

IN01, IN02, IN06, IN07, IN11, IN12, IN16, IN17, IN21, IN22, IN26, IN27, IN31, IN32, IN36, IN37, IN41, IN42, IN46, IN47, IN51, IN52, IN56, IN57, IN61, IN66, IN67, IN71, IN76, IN77.

**Sable**

SA26, SA27, SA31, SA41, SA46, SA51, SA52, SA53, SA56, SA57, SA61, SA62, SA63.

**Epoque**

EP01, EP02, EP06, EP07, EP11, EP16, EP21, EP22, EP26, EP27, EP31, EP32, EP41, EP46, EP47, EP51, EP52, EP56, EP57, EP61, EP62.

**Liberty**

LR01, LR06, LR07, LR11, LR12, LR16, LR17, LR21, LR22, LR26, LR27, LR31, LR36.

**British**

BT01, BT11, BT12, BT21, BT22, BT31, BT32, BT36, BT41, BT42, BT51, BT52, BT56, BT57.

**Tuscany**

TS01, TS02, TS06, TS07, TS11, TS16, TS17, TS22, TS26, TS27, TS31, TS32, TS36, TS37.



UNA PARETE NATURALE CHE  
RIPORTA AL SAPORE DELLA  
TRADIZIONE.  
LA CLASSICA INTONACATURA  
VIENE RISCOPERTA E VALORIZZATA  
DA SFUMATURE LEGGERE,  
ESTETICAMENTE RAFFINATE,  
SEMPLICI ED ELEGANTI.

---

A natural wall  
that recalls the taste of tradition.  
Classic plastering,  
rediscovered and enhanced,  
inspires the present with light,  
aesthetically-refined,  
simple and elegant shades.



Effetto intonachino  
Fine plaster effect



Effetto compatto-liscio  
Compact-smooth effect



## Caratteristiche tecniche

*Ricordi Pietra fine* è un prodotto decorativo minerale ad effetto intonachino a base di calce, inerti calcarei con granulometrie selezionate, pigmenti ed additivi specifici per migliorarne l'applicazione.

Caratterizzato da un'altissima traspirabilità, è principalmente indicato per la decorazione di interni ed esterni di edifici anche di pregio storico.

Il prodotto è modellabile: oltre alla finitura ad effetto intonachino è possibile realizzare una finitura ad effetto compatto (relativamente liscia).

## Technical characteristics

*Ricordi Pietra fine* is a mineral lime-based decorative finish with fine plaster effect, made from lime, graded limestone aggregate, pigments and specific additives to improve application.

Featuring very high breathability, it is mainly used for decorating the interiors and exteriors of buildings, including those of artistic importance.

The product is mouldable: in addition to the finish with fine plaster effect, finishes with a compact (relatively smooth) effect can also be created.

## Applicazione

*Ricordi Pietra fine* viene applicato in 2 strati con spatola metallica fino ad uno spessore massimo totale di 2 mm. Applicare il secondo strato di materiale entro 24-48 ore dalla completa asciugatura del primo strato. Per una finitura ad effetto intonachino, rifinire il secondo strato di materiale non ancora completamente indurito, con un frattazzino di spugna eseguendo movimenti circolari. In alternativa, per una finitura ad effetto compatto (relativamente liscia), lamare il secondo strato in fase di asciugatura con frattazzo d'acciaio, fino ad ottenere il grado estetico desiderato.

## Application

*Ricordi Pietra fine* is applied in 2 layers with a metal trowel up to a maximum total thickness of 2 mm. Apply the second layer of material within 24-48 hours after the first layer has dried completely. For a finish with a fine plaster effect, finish the second layer of material before it has completely hardened using a sponge float, with circular movements. Alternatively, for a compact (relatively smooth) finish, work the second layer while it is drying using a steel trowel, until obtaining the desired aesthetic effect.

## Dati tecnici

Peso Specifico	1,65-1,7 kg/l ca.
Consumo	1,5-2,0 kg/m <sup>2</sup> per uno strato 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup> a due strati finito
Tempo di essiccazione	Variabile a seconda delle condizioni termo-igrometriche dell'ambiente di applicazione.
Confezioni	2,5 kg base bianca – 20 kg base bianca

Per la scelta cromatica fare riferimento alle mazzette colore Fassa per interno ed esterno. Per l'uso corretto del prodotto consultare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

## Technical characteristics

Specific weight	approx. 1.65-1.7 kg/l
Consumption	1.5-2.0 kg/m <sup>2</sup> for one layer 2.5-3.0 kg/m <sup>2</sup> in two layers when finished
Drying time	Depending on hydrothermal conditions of application environment
Packages	2,5 kg white base – 20 kg white base

For the choice of colours, see the Fassa colour charts for interiors and exteriors. For information on using the product correctly, refer to the datasheet and the safety datasheet